iD Mixonomi

Tessitura CLAY

SPECIFICHE TECNICHE E AMBIENTALI

CLASSIFICAZIONE

	Standard	Valori Tarkett
Tipologia di prodotto	EN ISO 10582	Pavimento vinilico eterogeneo (ISO 10582)
Classificazione residenziale	EN ISO 10874	23 Traffico intenso
Classificazione commerciale	EN ISO 10874	34 Very Heavy
Classificazione industriale	EN ISO 10874	43 Traffico intenso
Garanzia professionale (durata in anni)	-	10 anni
Garanzia ad uso residenziale (in anni)	-	20 anni

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett
Spessore totale	EN ISO 24346	2,50 mm
Metodo di Installazione	-	Glue-Down
Valore di riflettanza della luce (LRV) (%)	-	22
Codice colore NCS	-	S 5010-Y50R
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	0,70 mm
Peso totale	EN ISO 23997	3950 g/m²
Contenuto leganti strato d'usura	EN ISO 10582	Tipo I
Trattamento superficiale	-	TopClean XP
Lati bisellati	-	Non bisellato

PERFORMANCE RICHIESTE DALLA MARCATURA CE

	Standard	Valori Tarkett
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0132-0085-DOP-2020-04

PERFORMANCE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	Media del valore misurato : ≤ 0.10 %
Resistenza termica (m²•K/W)	EN ISO 10456	0,02 m²•K/W
Resistenza del colore alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Elevata resistenza
Antiscivolo	EN 16165 Annex B	R9
Antiscivolo (EN 13893)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Propensione elettrostatica	EN 1815	Antistatico (≤ 2 kV)
Riscaldamento a pavimento	-	Idoneo (max 27°C)
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ |2| mm
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1

	Standard	Valori Tarkett
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm
Gambe dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Gambe dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Sedia con rotelle	EN ISO 4918	Nessun danno
Abbattimento acustico - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB
Classe di assorbimento acustico	NF S31-074	Classe C (≤ 85 dB)

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E QUALITÀ DELL'ARIA

	Standard	Valori Tarkett
Riciclabile	-	SI- residuo taglio tramite ReStart® (ISO 14021)
Emissioni di formaldeide	-	E1
Made In	-	Europe
Green Building Certifications Contribution	-	Si
EPD	-	Disponibile
EPD Number	-	S-P-01351
Material Health Statement	-	Disponibile
Certificazione SCS Floorscore	-	Si
Valore emissioni	-	A+
Contenuto riciclato	ISO 14021	35 %
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)	-	7,71 kg CO_2e /m²
Senza ftalati	-	Si
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)