SPECIFICHE TECNICHE E AMBIENTALI

CLASSIFICAZIONE

	Standard	Valori Tarkett
Tipologia di prodotto	EN ISO 10582	Pavimento vinilico eterogeneo (ISO 10582)
Classificazione residenziale	EN ISO 10874	23 Traffico intenso
Classificazione commerciale	EN ISO 10874	31 Moderate
Garanzia ad uso residenziale (in anni)	-	15 anni

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett
Spessore totale	EN ISO 24346	5,50 mm
Metodo di Installazione	-	Click
Valore di riflettanza della luce (LRV) (%)	-	30,61
Codice colore NCS	-	S 3020-Y20R
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	0,30 mm
Peso totale	EN ISO 23997	8900 g/m²
Contenuto leganti strato d'usura	EN ISO 10582	Tipo I
Trattamento superficiale	-	TEKTANIUM ®
Lati bisellati	-	4 lati

PERFORMANCE RICHIESTE DALLA MARCATURA CE

	Standard	Valori Tarkett
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0197-0056-DoP-2026-01

PERFORMANCE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Resistenza termica (m²•K/W)	EN ISO 10456	0,06 m²•K/W
Resistenza del colore alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Buona resistenza
Antiscivolo	EN 16165 Annex B	R10
Antiscivolo (EN 13893)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Resistenza al Peeling	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Riscaldamento a pavimento	-	Idoneo (max 27°C)
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ |1| mm
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Abbattimento acustico - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Classe di assorbimento acustico	NF S31-074	Classe C (≤ 85 dB)

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E QUALITÀ DELL'ARIA

	Standard	Valori Tarkett
Riciclabile	-	Si- residuo taglio e post-use tramite ReStart® (ISO 14021)
Emissioni di formaldeide	-	E1
Made In	-	Europe
Green Building Certifications Contribution	-	Si
EPD	-	Disponibile
EPD Number	-	EPD-IES-0032216:002
Material Health Statement	-	Disponibile
Valore emissioni	-	A+
Contenuto riciclato	ISO 14021	20 %
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)	-	11,25 kg CO_2e /m²
Emissioni totali di carbonio (EPD Moduli A-D, incl. possibilità di riciclo)	-	6,08 kg CO_2e /m²
Senza ftalati	-	Si
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)